



HOJA DE DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------|--|
| Producto | PASTA SUPRA VERDE BANDERA PPVB-1850 C20 |
| Familia | SUPRAS |
| Código | 50110 |
| Tipo Químico | HIBRIDO |
| C.I. Name | NA |
| C.I. Number | NA |
| CAS | NA |
| Forma Física | PASTA VERDE |

| Propiedad | Valor |
|-------------------------|-------------|
| Densidad, g/mL | 1.10 / 1.20 |
| Viscosidad, cps | 200 |
| Contenido de sólidos, % | 52 |

| Métodos de Prueba |
|-----------------------|
| SOP: PIG-GDP-APPIG010 |
| SOP: COL-GQA-PTAPL058 |
| SOP: COL-GQA-PPCTR037 |

| Resistencia al Sangrado | Valor |
|-------------------------|-------|
| Acetato de Etilo | 2-3 |
| Alcohol Etilico | 3 |
| DBP | 3 |
| Glicol | 3-4 |
| Aceite de Linaza | 3-4 |
| MEK | 2-3 |
| Aceite Mineral | NA |
| Agua | NA |
| Cera | NA |
| Xilol | 3-4 |

| Resistencia Química | Valor |
|---------------------|-------|
| Ácido Diluido | 5 |
| Álcali Diluido | 4 |

| Tono | Resistencia | |
|------------------------|-------------|-----------------|
| | Luz | Intemperie 12-m |
| Tono Entero | 6 | 3-4 |
| Tono Rebajado, 1/25 SD | 5 | 2 |

Comentarios:

1. Las determinaciones de tono y concentración fueron hechas en espectro Xrite Color i7 bajo las siguientes condiciones: CIELAB, 10° de observador, luz de día, UV incluido.
2. La resistencia al sangrado e intemperie se determinó en escala de 1-5, donde 5 es "sin cambio" y 1 es "gran cambio"
3. La resistencia a la luz se determinó en escala de 1-8, donde 8 denota "No Cambio" y 1 "Cambio Considerable".

La información aquí contenida proviene de nuestros métodos de prueba y experiencia, sin embargo, PYOSA INDUSTRIAS S.A.P.I. DE C.V. se deslinda de cualquier responsabilidad o garantía, expresada o implícita, con respecto de los resultados que se obtengan del uso de este producto. El usuario está obligado inspeccionar el producto bajo sus propios métodos de prueba, para determinar si es o no adecuado para el propósito del mismo.

PYOSA INDUSTRIAS, S.A.P.I. de C.V.

Av. Industrias 1200 Pte. Col. Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, CP 64410, México. Tel. (81) 8625 5600

www.pyosa.com, ventas@pyosa.com