



## HOJA DE DATOS TECNICOS

<b>Producto</b>	<b>PASTA SUPRA ROJA PRN-1461 C20</b>
<b>Familia</b>	SUPRAS
<b>Código</b>	55878
<b>Tipo Químico</b>	MONOAZO
<b>C.I. Name</b>	PR 146
<b>C.I. Number</b>	12485
<b>CAS</b>	NA
<b>Forma Física</b>	Pasta roja

Propiedad	Valor
Densidad, g/mL	1.10 / 1.22
Viscosidad, cps	30,000
Contenido de sólidos, %	64

Métodos de Prueba
SOP: PIG-GDP-APPIG010
SOP: COL-GQA-PTAPL058
SOP: COL-GQA-PPCTR037

Resistencia al Sangrado	Valor
Acetato de Etilo	4-5
Alcohol Etilico	4-5
DBP	4
Glicol	5
Aceite de Linaza	5
MEK	4
Aceite Mineral	5
Agua	5
Cera	5
Xilol	4-5

Resistencia Química	Valor
Ácido Diluido	5
Álcali Diluido	5

Tono	Resistencia	
	Luz	Intemperie 12-m
Tono Entero	7	4
Tono Rebajado, 1/25 SD	5	3

### Comentarios:

1. Las determinaciones de tono y concentración fueron hechas en espectro Xrite Color i7 bajo las siguientes condiciones: CIELAB, 10° de observador, luz de día, UV incluido.
2. La resistencia al sangrado e intemperie se determinó en escala de 1-5, donde 5 es "sin cambio" y 1 es "gran cambio"
3. La resistencia a la luz se determinó en escala de 1-8, donde 8 denota "No Cambio" y 1 "Cambio Considerable".

La información aquí contenida proviene de nuestros métodos de prueba y experiencia, sin embargo, PYOSA INDUSTRIAS S.A.P.I. DE C.V. se deslinda de cualquier responsabilidad o garantía, expresada o implícita, con respecto de los resultados que se obtengan del uso de este producto. El usuario está obligado inspeccionar el producto bajo sus propios métodos de prueba, para determinar si es o no adecuado para el propósito del mismo.

PYOSA INDUSTRIAS, S.A.P.I. de C.V.

Av. Industrias 1200 Pte. Col. Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, CP 64410, México. Tel. (81) 8625 5600

[www.pyosa.com](http://www.pyosa.com), [ventas@pyosa.com](mailto:ventas@pyosa.com)