



Fecha de Revisión 30-ene-18
 Número de Revisión 3
 Página 1/1
 Revisado por LGP
 Aplicación
 Aprobado por GEA
 Gerente de Desarrollo
 de Nuevos Productos

**HOJA DE DATOS TÉCNICOS
ROJO LITOL RL-159 T WB**

TIPO QUIMICO..... MONOAZO
 No. CONSTITUCION..... 15630:2
 COLOR INDEX PR 49:2
 No. CAS 1103-39-5
 FORMA FISICA POLVO

PROPIEDAD	LIMITES
DENSIDAD (g/mL)	1.4 / 1.6
ABSORCIÓN DE ACEITE (g/100g)	40 / 50

MÉTODOS DE PRUEBA
COM-GDP-APPIG002
COM-GDP-APPIG001

RESISTENCIA AL SANGRADO	
ACETATO DE ETILO	4
ALCOHOL ETILICO	3
D.B.P	3
ETILENGLICOL	3
ACEITE DE LINAZA	3
MEK	3
ACEITE MINERAL	5
AGUA (FRIA)	5
CERA	5
XILOL	3

RESISTENCIA QUIMICA	
ACIDO DILUIDO	5
ALKALI DILUIDO	4

RESISTENCIA TERMICA	
TEMPERATURA MAXIMA, °C	135

RESISTENCIA A LA LUZ	
TONO ENTERO	7
REBAJADO (1 : 10)	6

COMENTARIOS:

* Las determinaciones de Tono y Concentración fueron hechas en espectrofotometro MacBeth 7000 bajo las siguientes condiciones : CIELAB, 10 grados de Observador, luz de Día ,UV incluido.

* La resistencia al sangrado se determinó en escala de 1-5 donde 5 denota " no sangreo " y 1 " sangreo considerable "

* La resistencia a la luz se determinó en una escala del 1-8 donde 8 indica " no cambio " y 1 es " cambio considerable "

FORMA : GACDD012-2