Hoja de datos técnicos
57243 A-241 PL

Familia	Amarillo Cromo
Color Index	PY-34
Cas Number.....	1344-37-2
Presentación Física	Polvo Amarillo sin olor

Caracteristicas
Tono amarillo primoroso con amplia aplicación y excelente dispersión

Propiedades	**LIMITS**
Peso específico	4.3 / 6.2
Absorción de aceite	23 / 27

Aplicación	
LDPE	◎
HDPE	◎
PP / PP	◎
PVC / PVC	◎

◎ Recomendado
○ Adecuado
⊘ No adecuado

Resistencia Química	
Acido diluido	5
Alcali diluido	4

Resistencia Térmica
La temperatura máxima de proceso que puede ser recomendada 150 °C 302 ° F

Resistencia a la luz	
Mass tone Shade	5
Tint (1 : 10)	4

Resistencia la sangrado	
Acetato de Etilo	5
Alcohol etilico	5
D.B.P.	5
Glicol	5
Aceite de linasa	5
MEK	5
Aceite mineral	5
Agua fría	5
Cera (parafina)	5
Xileno	5

Comentarios especiales

* Las determinaciones de tono y concentración son hechas con la ayuda de un equipo X-rite Color i7 bajo las siguientes condiciones: CIELAB, grado del observador 10, Luz de día y brillo incluido.
* La resistencia al sangrado es registrada en la escala de 1-5, donde 5 denota "sin sangrado" y 1 denota "considerable sangrado"
* La resistencia a la luz es registrada en una escala de 1-8 donde 8 denota "sin cambio y 1 denota "cambio considerable"