



Fecha de Revisión 30-ene-18
 Número de Revisión 0
 Revisado por LGP
 Aprobado por GEA

HOJA DE DATOS TÉCNICOS AZUL FTALOCIANINA AFT-965 NFG SL

TIPO QUIMICO..... FTALOCIANINA
 No. CONSTITUCION..... 74160
 COLOR INDEX PB 15:0
 No. CAS 147-14-8
 FORMA FISICA POLVO AZUL

PROPIEDAD	LIMITES
DENSIDAD (g/mL)	1.2 / 2.0
ABSORCIÓN DE ACEITE (g/100g)	30 / 55

MÉTODOS DE PRUEBA
COM-GDP-APPIG002
COM-GDP-APPIG001

RESISTENCIA AL SANGRADO	
ACETATO DE ETILO	5
ALCOHOL ETILICO	5
D.B.P	5
ETILENGLICOL	4-5
ACEITE DE LINAZA	5
MEK	4-5
ACEITE MINERAL	5
AGUA (FRIA)	5
CERA	5
XIOL	4
EFLORESCENCIA	No se presenta
SANGRADO POR REPINTADO	5

1 Cambio considerable
5 Sin cambio

RESISTENCIA QUIMICA	
ACIDO DILUIDO	5
ALKALI DILUIDO	5

RESISTENCIA TERMICA	
TEMPERATURA MAXIMA, °C	200

TONO	RESISTENCIA, ALSA		
	LUZ	INTEMPERIE	
		12-MESES	24-MESES
ENTERO	8	5	5
REBAJADO, 1:10 TiO ₂	8	5	5
1/3 ST, 1:12 TiO ₂	8	5	5
1/25 ST, 1:180 TiO ₂	8	5	5

1 Cambio considerable 1 Cambio considerable
8 Sin cambio 5 Sin cambio
ALSA: Alquidal Largo Secado al Aire

SISTEMAS	
ALQUIDAL SECADO AL AIRE	●
PINTURAS SECADO FORZADO	●
ESMALTE DE HORNEO	●
PINTURA CURADO ACIDO	●
EPOXICO CURADO CON AMINA	●
PINTURA DE POLIURETANO	●
PINTURA BASE AGUA	●

APLICACIÓN	
INDUSTRIAL	●
REPINTADO AUTOMOTRIZ	○
ARQUITECTÓNICO	○

● Frecuentemente usado
 ○ Uso limitado, haga pruebas
 x No recomendado

La información aquí contenida proviene de nuestros métodos de prueba y experiencia. Sin embargo, Pyosa se deslinda de cualquier responsabilidad o garantía, expresada o implícita, con respecto de los resultados que se obtengan del uso de este producto. El usuario está obligado inspeccionar este lote bajo sus propios métodos de prueba, para determinar si es o no adecuado para el propósito del usuario.

FORMA : GACDD012-2