



Hoja de Datos Técnicos

Producto	PASTA SUPRA AMARILLA PAH-7450
Familia	SUPRAS
Código	57384
Tipo Químico	MONOAZO
C.I. Name	PY 74
C.I. Number	11741
CAS	6358-31-2
Forma Física	PASTA AMARILLA

Propiedad	Valor
Densidad (g/ml)	1.15 / 1.20
Viscosidad (cps)	1200
% Sólidos	50

Métodos de Prueba
SOP: PIG-GDP-APPIG010
SOP: COL-GQA-PTAPL058
SOP: COL-GQA-PPCTR037

Resistencia al Sangrado	
Acetato de Etilo	3
Alcohol Etilico	3-4
DBP	4
Glicol	4-5
Aceite de Linaza	5
MEK	3-4
Aceite Mineral	NA
Agua	NA
Cera	NA
Xilol	3-4

Resistencia Química	
Ácido Diluido	5
Álcali Diluido	4

Resistencia Térmica	
Máxima temperatura recomendada	284 F
140°C	

Tono	Resistencia	
	Luz	Intemperie 12-m
Tono Entero	5	3
Tono Rebajado, 1/25 SD	4	2

Comentarios:

1. Las determinaciones de tono y concentración fueron hechas en espectro Xrite Color i7 bajo las siguientes condiciones: CIELAB, 10° de observador, luz de día, UV incluido.
2. La resistencia al sangrado e intemperie se determinó en escala de 1-5, donde 5 es "sin cambio" y 1 es "gran cambio"
3. La resistencia a luz se determinó en escala de 1-8, donde 8 denota "No Cambio" y 1 "Cambio Considerable".

La información aquí contenida proviene de nuestros métodos de prueba y experiencia, sin embargo, PYOSA INDUSTRIAS S.A.P.I. DE C.V. se deslinda de cualquier responsabilidad o garantía, expresada o implícita, con respecto de los resultados que se obtengan del uso de este producto. El usuario está obligado inspeccionar el producto bajo sus propios métodos de prueba, para determinar si es o no adecuado para el propósito del mismo.

PYOSA INDUSTRIAS, S.A.P.I. de C.V.

Av. Industrias 1200 Pte. Col. Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, CP 64410, México. Tel. (81) 8625 5600

www.pyosa.com, ventas@pyosa.com