



## HOJA DE DATOS TECNICOS

<b>Producto</b>	<b>PASTA SUPRA ROJO PR-BPM 2540</b>
<b>Familia</b>	SUPRAS
<b>Código</b>	58586
<b>Tipo Químico</b>	Diceto pirrolo-pirrol
<b>C.I. Name</b>	PR 254
<b>C.I. Number</b>	56110
<b>CAS</b>	NA
<b>Forma Física</b>	Pasta roja

Propiedad	Valor
Densidad, g/mL	1.18 / 1.31
Viscosidad, cps	8,000 / 11,000
Contenido de sólidos, %	66

Métodos de Prueba
SOP: PIG-GDP-APPIG010
SOP: COL-GQA-PTAPL058
SOP: COL-GQA-PPCTR037

Resistencia al Sangrado	Valor
Acetato de Etilo	5
Alcohol Etilico	5
DBP	5
Glicol	5
Aceite de Linaza	5
MEK	5
Aceite Mineral	5
Agua	5
Cera	5
Xilol	05-ene

Resistencia Química	Valor
Ácido Diluido	5
Álcali Diluido	5

Tono	Resistencia	
	Luz	Intemperie 12-m
Tono Entero	8	5
Tono Rebajado, 1/25 SD	8	4

### Comentarios:

- Las determinaciones de tono y concentración fueron hechas en espectro Xrite Color i7 bajo las siguientes condiciones: CIELAB, 10° de observador, luz de día, UV incluido.
- La resistencia al sangrado e intemperie se determinó en escala de 1-5, donde 5 es "sin cambio" y 1 es "gran cambio"
- La resistencia a la luz se determinó en escala de 1-8, donde 8 denota "No Cambio" y 1 "Cambio Considerable".

La información aquí contenida proviene de nuestros métodos de prueba y experiencia, sin embargo, PYOSA INDUSTRIAS S.A.P.I. DE C.V. se deslinda de cualquier responsabilidad o garantía, expresada o implícita, con respecto de los resultados que se obtengan del uso de este producto. El usuario está obligado inspeccionar el producto bajo sus propios métodos de prueba, para determinar si es o no adecuado para el propósito del mismo.

PYOSA INDUSTRIAS, S.A.P.I. de C.V.

Av. Industrias 1200 Pte. Col. Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, CP 64410, México. Tel. (81) 8625 5600

[www.pyosa.com](http://www.pyosa.com), [ventas@pyosa.com](mailto:ventas@pyosa.com)