



HOJA DE DATOS TECNICOS

Producto	PASTA SUPRA AMARILLO PAI-1101
Familia	SUPRAS
Código	58589
Tipo Químico	AMINOCETONA
C.I. Name	PY 110
C.I. Number	56208
CAS	NA
Forma Física	Pasta Amarilla

Propiedad	Valor
Densidad, g/mL	1.13 / 1.33
Viscosidad, cps	950 / 1200
Contenido de sólidos, %	65

Métodos de Prueba
SOP: PIG-GDP-APPIG010
SOP: COL-GQA-PTAPL058
SOP: COL-GQA-PPCTR037

Resistencia al Sangrado	Valor
Acetato de Etilo	4-5
Alcohol Etilico	5
DBP	4-5
Glicol	5
Aceite de Linaza	4-5
MEK	5
Aceite Mineral	4-5
Agua	5
Cera	4-5
Xilol	5

Resistencia Química	Valor
Ácido Diluido	5
Álcali Diluido	5

Tono	Resistencia	
	Luz	Intemperie 12-m
Tono Entero	7-8	5-4
Tono Rebajado, 1/25 SD	6-7	5-4

Comentarios:

- Las determinaciones de tono y concentración fueron hechas en espectro Xrite Color i7 bajo las siguientes condiciones: CIELAB, 10° de observador, luz de día, UV incluido.
- La resistencia al sangrado e intemperie se determinó en escala de 1-5, donde 5 es "sin cambio" y 1 es "gran cambio"
- La resistencia a la luz se determinó en escala de 1-8, donde 8 denota "No Cambio" y 1 "Cambio Considerable".

La información aquí contenida proviene de nuestros métodos de prueba y experiencia, sin embargo, PYOSA INDUSTRIAS S.A.P.I. DE C.V. se deslinda de cualquier responsabilidad o garantía, expresada o implícita, con respecto de los resultados que se obtengan del uso de este producto. El usuario está obligado inspeccionar el producto bajo sus propios métodos de prueba, para determinar si es o no adecuado para el propósito del mismo.

PYOSA INDUSTRIAS, S.A.P.I. de C.V.

Av. Industrias 1200 Pte. Col. Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, CP 64410, México. Tel. (81) 8625 5600

www.pyosa.com, ventas@pyosa.com