



Fecha de Revisión 14-mar-16
 Número de Revisión 0
 Página 1/1
 Revisado por LGP
 Aplicación GEA
 Aprobado por Gerente de Desarrollo de Nuevos Productos

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
Amarillo Benzimidazolona AB-5151 P

TIPO QUIMICO..... MONOAZO
 No. CONSTITUCION..... 13980
 COLOR INDEX PY 151
 No. CAS 12236-62-3
 FORMA FISICA POLVO AMARILLO

PROPIEDAD	LIMITES
DENSIDAD (g/mL)	1.07 / 1.99
ABSORCIÓN DE ACEITE (g/100g)	31 / 73

MÉTODOS DE PRUEBA
COM-GDP-APPIG002
COM-GDP-APPIG001

RESISTENCIA AL SANGRADO	
ACETATO DE ETILO	4-5
ALCOHOL ETILICO	4-5
D.B.P	4-5
ETILENGLICOL	4
ACEITE DE LINAZA	5
MEK	4-5
ACEITE MINERAL	5
AGUA (FRIA)	5
CERA	NA
XILOL	4-5
EFLORESCENCIA	No se presenta
SANGRADO POR REPINTADO	5

RESISTENCIA QUIMICA	
ACIDO DILUIDO	5
ALKALI DILUIDO	3

RESISTENCIA TERMICA	
TEMPERATURA MAXIMA, °C	200

RESISTENCIA A LA LUZ	
TONO ENTERO	8
REBAJADO (1 : 10)	7

1 Sangrado
 5 Sin sangrado

1 Cambio considerable
 8 Sin cambio

SISTEMAS	
ALQUIDAL SECADO AL AIRE	●
PINTURAS SECADO FORZADO	●
ESMALTE DE HORNEO	●
PINTURA CURADO ACIDO	●
EPOXICO CURADO CON AMINA	○
PINTURA CURADO ISOCIANATO	●
PINTURA BASE AGUA	X

APLICACIÓN	
INDUSTRIAL	●
REPINTADO AUTOMOTRIZ	●
ARQUITECTÓNICO	○

● Frecuentemente usado
 ○ Uso limitado, haga pruebas
 x No recomendado

La información aquí contenida proviene de nuestros métodos de prueba y experiencia. Sin embargo, Pyosa se deslinda de cualquier responsabilidad o garantía, expresada o implícita, con respecto de los resultados que se obtengan del uso de este producto. El usuario está obligado inspeccionar este lote bajo sus propios métodos de prueba, para determinar si es o no adecuado para el propósito del usuario.

FORMA : GACDD012-2