



AV. LOS ÁNGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:  
(81)8865-8160  
FAX:  
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx  
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 41-Q



#### COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE



|               |      |
|---------------|------|
| COBRE ( Cu )  | 81 % |
| ESTAÑO ( Sn ) | 3 %  |
| PLOMO ( Pb )  | 7 %  |
| ZINC ( Zn )   | 9 %  |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| FIGURA                      | 41-Q                                     |
| DESCRIPCIÓN                 | JUEGO DE LLAVES INDIVIDUAL PARA REGADERA |
| SERVICIO                    | AGUA                                     |
| APLICACIÓN                  | REGULAR                                  |
| CONEXIÓN ENTRADA            | SOLDABLE ½"                              |
| CONEXIÓN SALIDA             | SOLDABLE ½"                              |
| MATERIAL                    | BRONCE                                   |
| ASIENTO                     | FIJO                                     |
| SELLO                       | NITRILO A BRONCE                         |
| EMPAQUES                    | NITRILO                                  |
| MATERIAL CARTUCHO           | LATÓN                                    |
| CIERRE                      | COMPRESIÓN                               |
| MANERAL                     | TAURO                                    |
| MATERIAL MANERAL Y CHAPETÓN | METÁLICO                                 |
| ACABADO MANERALES           | CROMO                                    |