

SINDS
1945

BIELZENZWART

BEWUST
Biobased

INFO



DURF BIOBASED TE KIEZEN

Duurzame biobased semibeits ontwikkeld voor ruw gezaagd of ongeschaafd tuinhout dat goed, maar eenvoudig beschermd en verfraaid moet worden zoals: bielzen, rolborders, gepotdekseld tuinhout, schuren, schuttingen e.d. Voor overige buitentoepassingen of bij een onbekende ondergrond, adviseren wij HOUTDECORBEITS.

Semi dekkende beits op basis van natuurlijke, hernieuwbare oliën. Hoogwaardige watergedragen semibeits; bevat geen ander oplosmiddel dan water, is biobased en dus minder milieubelastend. Geen nare verflucht, snel droog, makkelijk verwerkbaar.

De zwarte kleur geeft uw tuin een mooie uitstraling. De grove structuur van het hout blijft behouden en krijgt een langdurige bescherming. Verbruik: 2,5 liter voor ca. 20-25 m².

TOEPASSING

Voor gebruik goed roeren, niet verdunnen. Ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en eventueel geschuurd te zijn. Bestaand of vergrijsd tuinhout schuren alvorens BIELZENZWART aan te brengen.

Onverdund en "vol" aanbrengen: op nieuw en bestaand hout 2-3 lagen; bij onderhoud minimaal 1-2 lagen. Gereedschappen reinigen met water en groene zeep. Blik na gebruik goed sluiten. Niet verwerken onder 10 °C. De buitenlucht geeft droging.

Droogtijd 1-2 uur. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij opslaan. Contact met ogen en huid vermijden.

VEILIGHEID

UFI: F800-30HD-R00J-P7MU

2004/42| A(e) (150/130) Max. 5 g/l

Dit product bevat maximaal 5 g/l VOS

WAARSCHUWING.


Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (CAS 2634-33-5) en

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 2682-20-4)

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.



KLEUREN



Zwart

INHOUD



2500 ml



750 ml

BENODIGHEDEN



Beitskwast



Doekje voor het knoeien



Afdekzeil ter bescherming van de ondergrond

INFO



Bij een temperatuur van (15-20 °C) is de beitslaag droog binnen 1 tot 2 uur



Met 2 personen behandel je makkelijk 30 m² per uur



Wij hebben ook producten voor al uw andere houten tuinobjecten