

Mat lak

Februari 2012

OMSCHRIJVING

Luchtdrogende lakverf voor binnen, gebaseerd op een watergedragen urethan-acrylaathars.

GEBRUIKSDOEL

Aflakken van hout en andere ondergronden, voorzien van een voorgaande (grond)verflaag of plamuurlaag voorzien van grondverf. Geeft een hoogwaardige bescherming.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Extra dekkend
- Resistent tegen vet, vuil en reinigingsmiddelen
- Goede vloeiing
- Kras- en slijtvast
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zonder schuren binnen 4 tot 6 uur overschilderbaar

KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de HistorONE collection in 7 ready mixed kleuren, 56 custom mixed en 28 Modern Minerals kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleursysteem. Het mengsysteem adviseert zondig een kleur grondverf om de dekking te verbeteren. Mat, wordt na 3 week bij ca. 20°C bereikt.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter.
Hout	Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van HistorONE Grondverf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Staal	Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	Voor- en aflakken met HistorONE Mat lak.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
Hout	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van HistorONE Grondverf.
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal.
Afwerken	Voor- en aflakken met HistorONE Mat lak.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met water en ammonia of met Histor Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
Hout	Kaal gemaakt hout impregneren met verdunde grondverf en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Schuren en voorzien van HistorONE Grondverf.
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Universeel
Afwerken	Voor- en aflakken met HistorONE Mat lak.



VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Mixkwast (varkenshaar/kunststofvezel). Velvet (velours) lakroller, narollen met schuimlakroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag, of een volle rollaag met de velvet roller.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 2 uur.
Schuurbaar	Na ca. 4 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
Overschilderbaar	Tweede laag na ca. 6 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS**VERF IN DE BUS**

Verpakking 250 cc; 500 cc ; 750 cc ; 1 ltr;
2,5 ltr

Vloeistofdikte Strijkklaar

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.