

Grondverf Binnen Dekkend Mat



RAMBO®

Maart 2016

KENMERKENBLAD

OMSCHRIJVING	Grondverf voor binnen op basis van watergedragen acrylaathars dispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het gronden en overgronden van nieuw hout en oude intacte verflagen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Goede hechting• Goede vulling, goed schuurbaar• Hoge dekkraft• Geschikt voor MDF• Vochtregulerend• Gemakkelijk verwerkbaar• Waterverdundbaar
KLEUR EN GLANS	Zuiverwit Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf en schuurstof verwijderen. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld. Kopse (zaag)kanten gronden met Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat.
Plamuren	Kleine gaatjes opvullen met Rambo Kneedbaar Hout. 1 Laag Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat aanbrengen. Alleen kleine, oppervlakkige oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat om eventuele zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Laag Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat aanbrengen. Aflakken met Rambo Interieur Lak Dekkend.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf en schuurstof verwijderen. Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat.
Afwerken	1 Laag Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat aanbrengen. Aflakken met Rambo Interieur Lak Dekkend.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten of föhnen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf en schuurstof verwijderen. Verweerd hout wegschuren tot op het gezonde hout.
Plamuren	Kleine gaatjes opvullen met Rambo Kneedbaar Hout. 1 Laag Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat aanbrengen. Alleen kleine, oppervlakkige oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat om eventuele zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Laag Rambo Grondverf Binnen Dekkend Mat aanbrengen. Aflakken met Rambo Interieur Lak Dekkend.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Grondverf Binnen Dekkend Mat



Maart 2016

VERWERKING

VERWERKING VAN DE VERF

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Mix kwast (varkenshaar/kunststofvezel) of velvet(velours) lakverfroller.
Verdunning	Indien nodig voor grote vlakken, tot 5% met water verdunnen.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 14 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 0.5 uur.
Kleefvrij	Na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervalming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking
Vloeistofdikte

VERF IN DE BUS

0.75L
Gereed voor verwerking.

DROGE VERFLAAG

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C, in combinatie met een afwerking van 1 of meer lagen aflak.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.