

ALGEMEEN

Omschrijving	Watergedragen acrylaathars.
Gebruiksdoel	Voor het beschermen van hout in de tuin, met uitzondering van houten vlonders, bloempotten en merbau.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Snelle droging• Waterafstotend• Gemakkelijk verwerkbaar• 1 pot systeem• Vochtregulerend• Goed kleurbehoud
Kleur	8 mooie vintage kleuren. De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten.
Glans	Zijdegls.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserbeits Tuin- en Steigerhout aanbrengen. Voorbehandelen Gave, goed hechtende beitslagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren.
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserbeits Tuin- en Steigerhout aanbrengen. Voorbehandelen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel.
Belangrijke aanwijzing	Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserbeits Tuin- en Steigerhout aanbrengen. Een kleurloos verfsysteem heeft meer controle en onderhoud nodig dan een dekkend verfsysteem.
Onderhoudstermijnen	Beschermingsduur is mede afhankelijk van: Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.

VERWERKING

Gereedschap	Platte kwast en/of roller. Pas de grootte van het gereedschap aan op de klus.
Voor gebruik	Goed roeren.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 12 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 30 min.
Schuurbaar	Na ca. 6 uur. Indien nodig schuren met Scotch Brite en na 24 uur altijd schuren voor de volgende laag.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Droogtijden	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en veel water.
Gereedschap	Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halfege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Verpakking	0.75 liter;
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.