



Altra Muurverf is een universele circulaire muurverf voor binnen- en buitengebruik. Het is een multi-inzetbare matte muurverf op basis van plantaardig bindmiddel. De muurverf is zéér geschikt voor spuitapplicatie, maar is daarnaast ook uitstekend te verwerken met de roller en kwast. De goed reinigbare Altra Muurverf (schrobvast klasse 1) is toepasbaar op steenachtige ondergronden als beton, metselwerk, pleisterwerk, plaatmateriaal en glasweefsel. Dit maakt het product een slimme economische keuze. Breed scala aan kleuren beschikbaar via het Copperant Kleurmengsysteem.

KENMERKEN

Glans	Mat ≤ 5 GU.
Kleur	Breed scala aan kleuren beschikbaar via het Copperant Kleurmengsysteem.
Volume vaste stof	Ca. 36,5 % volume
PH-waarde	8,0 - 9,0
VOS gehalte	$< 0,03\%$
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,4 kg/l
Theoretisch rendement	9 - 11 m ² /ltr
Praktisch rendement	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verpakking	2,5 liter blikken en 10 liter blikken
Houdbaarheid	Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

EIGENSCHAPPEN

Copperant Altra Muurverf is een goed dekkende muurverf voor binnen-en buitengebruik. Schrobvast klasse 1. Toepasbaar op steenachtige ondergronden als beton, metselwerk, pleisterwerk, plaatmateriaal en glasweefsel. De multi-inzetbare matte muurverf voor nieuw te bouwen objecten alsmede binnen circulaire onderhoudsprojecten.

WERKPROCES

Verdunnen	Copperant Altra Muurverf is gebruiksklaar (zonodig verdunnen afhankelijk van spuitapparatuur).
Applicatie omstandigheden	Verwerkingstemperatuur: 8-30°C (relatieve vochtigheid max 85%)
Applicatiemethode	Airless spray, roller of kwast.

VERWERKINGSGEGEVENEN

	Airless spray	Airmix	Kwast-roller
Verdunner	Leidingwater	Tap water	Leidingwater
Hoeveelheid	Gebruiksklaar	0-5%	Gebruiksklaar
Spuitopening	0.015" - 0.017"	0.015" - 0.017"	n.v.t.
Spuitdruk	80-100 bar	80-100 bar	n.v.t.
Droge laagdikte	45 μ m	45 μ m	35 μ m

Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie bij voorkeur met warm leidingwater. Pomp goed doorspoelen.



VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding	Voor gebruik goed roeren!
Voorbehandeling ondergrond	Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.
Applicatie op muur	Copperant Altra Muurverf aanbrengen met airless luchtspuit of airless spray, verfroller of kwast bij een temperatuur van minimaal 8°C.

DROOGTIJD

	20 °C
Stofdroog	na ca. 30 minuten*
Overschilderbaar	na ca. 4 uur*

Droging bij 20°C/60% RV. *Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

TESTEN EN CERTIFICATEN

Biobased gehalte	Copperant Altra is tot stand gekomen in samenwerking met DSM die met Decovery® een uniek plantbased high performance bindmiddel heeft ontwikkeld.
------------------	---



MILIEU & GEZONDHEID

VOS-arme conservering	Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.
Etikettering	Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

ONDERHOUD

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.