

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**ADITIVO EN POLVO METÁLICO PARA
PISOS PROFESIONAL RUST-OLEUM®****DESCRIPCIÓN Y USOS**

El aditivo metálico en polvo para pisos profesionales Rust-Oleum® es un pigmento de efecto especial compuesto por nanopartículas de mica recubiertas con pigmentos orgánicos e inorgánicos para crear acabados nacarados, iridiscentes y translúcidos que imitan el aspecto natural de las formaciones de piedra y roca. Estos pigmentos únicos están diseñados para mezclarse en obra con un revestimiento de piso resinoso transparente de alto contenido de sólidos, generando un acabado perlado con un efecto de color dramático mediante interferencia y absorción de la luz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Efectos de diseño artístico originales
- Brillo perlado y metálico
- Mezcla e instalación sencillas en obra
- Efectos de color multidimensionales
- Resistencia a altas temperaturas
- Excepcional solidez a la luz y resistencia a la intemperie

PRODUCTOS

4 onzas	12 onzas	DESCRIPCIÓN
372014	373082	Hielo negro
372015	373083	Acero pulido
372016	373084	Aluminio cepillado
372017	373085	Cuero marrón
372028	373086	Caramelo tostado
372030	373088	Granada
372031	373089	Verde salvia
372032	373090	Azul océano
372033	373091	Oro pulido
372036	373094	Gris metalizado
372038	373096	Cobre fundido
372039	373097	Azul brillante
372040	373098	Marrón tierra
372041	373099	Azul cielo

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

NOTA: Rust-Oleum recomienda consultar al fabricante de su sistema de revestimiento de pisos sobre instrucciones específicas, recomendaciones de revestimiento y métodos de aplicación. Estas instrucciones de aplicación están diseñadas para ser pautas generales que varían según los revestimientos específicos que elija.

MEZCLA

Para evitar efectos no deseados de vetas o estelas de cometas, el aditivo debe mezclarse previamente con el componente de resina de su producto para revestimiento 24 horas antes de la aplicación, utilizando procedimientos de mezcla adecuados para evitar agregar aire al revestimiento mientras se mezcla. Los paquetes de aditivo están diseñados para agregarse en la siguiente proporción: 1 frasco de 4 oz por cada 1 galón o 1 frasco de 12 oz por cada kit de 3 galones de revestimiento epóxico 100% sólido, según el tamaño del kit. Una vez finalizada la mezcla, deje reposar durante al menos 24 horas para permitir que las pequeñas aglomeraciones de pigmento se dispersen adecuadamente en la resina.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Como en todos los productos para revestimiento de alto desempeño para pisos, Rust-Oleum recomienda realizar una preparación mecánica de la superficie para lograr una adhesión óptima del revestimiento. En la mayoría de los casos, el perfil de superficie adecuado se logra mediante lijado con diamante o granallado.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Una vez que la capa base o el imprimador esté completamente curado, puede aplicarse el revestimiento metálico. La tasa de aplicación recomendada es de 50 a 75 pies² por galón. Este espesor asegura que el aditivo cubra de manera uniforme la superficie deseada. Una vez aplicado el epoxi, los pigmentos comienzan a desplazarse y crean el efecto perlado y de pátina deseado.

Para mejorar la durabilidad, lograr una textura más lisa y obtener un acabado semibrillante o mate, la superficie metálica seca puede lijarse o pulirse ligeramente y aplicarse una capa transparente de acabado.

NO UTILIZAR EN REVESTIMIENTOS A BASE DE AGUA

	DATOS TÉCNICOS	ROC-302
• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 • 	ADITIVO EN POLVO METÁLICO PARA PISOS PROFESIONAL RUST-OLEUM®	

PROPIEDADES FÍSICAS

		ADITIVO EN POLVO METÁLICO PARA PISOS PROFESIONAL
Tipo de resina		Mica
Tipo de pigmento		Inorgánico y orgánico
Solventes		NA
Sólidos	Por peso	100%
	Por volumen	100%
Compuestos orgánicos volátiles		0 g/l
Proporción de mezcla		4 onzas por galón
Vida útil de almacenamiento		5 años
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

Los datos técnicos y las sugerencias de uso contenidos en este documento son correctos según nuestro leal saber y entender y se ofrecen de buena fe. Las declaraciones de este folleto no constituyen una garantía, expresa o implícita, en cuanto al rendimiento de estos productos. Como las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, solo podemos garantizar que estos productos cumplen nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiere, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.